

CR - kauczuk chloroprenowy

Odporność na media:

- oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym,
- oleje i smary silikonowe,
- alkohole i glikole,
- czynniki chłodzące (freon),
- amoniak bezwodny,
- roztwory soli, rozcieńczone kwasy, zasady, wodę.

Zakres temperatur $-45^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$