

HNBR

kauczuk akrylonitrylowy uwodorniony

Odporność na media:

- ciecze hydrauliczne na bazie olejów mineralnych,
- tłuszcze roślinne i zwierzęce,
- węglowodany alifatyczne,
- paliwa dieslowskie,
- ozon,
- rozcieńczone kwasy i zasady,
- kwaśne gazy.

Zakres temperatur $-30^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$