

FKM/FPM – kauczuk fluorowy (viton)

Odporny na:

- oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi,
- węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
- trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC),
- oleje syntetyczne do silników lotniczych.